


アスベスト含有塗材専用 塗材剥離剤 「はくれ～る」 「はくれ～るECO」

溶解スピードに特化した塗膜剥離剤

環境に対応した建築用塗膜剥離剤



溶解性が高い → 施工性の向上

※対象の塗膜厚によって異なるため事前に検証を実施することをお勧めします。



作業は簡易的 → 作業性の向上

※刷毛やローラー等を用いて対象に塗布を行います。



飛散の抑制化 → 安全性の向上

※対象を溶解させるためアスベストの飛散を抑制効果を発揮します。

業界最安値
お気軽にお問い合わせ下さい！



はくれ～る(一斗缶 20kg)



はくれ～るECO(一斗缶 16kg)

※価格については自社調べになります。

はくれ～る

- ・塗膜を早く容易に除去できます
- ・塗膜剥離後の水洗い不要
- ・膜状に剥がれるので処理が楽
- ・不燃性

【ご使用方法】

予備試験（適正確認）

剥離する所の旧塗膜に「はくれ～る」を塗布します。5分間隔でケレン工具等の剥離作業を実施し、最もよく剥がれる時間を決めます。（旧塗膜の種類、膜厚、劣化程度、素地の種類と状態、気象条件などの違いにより剥離条件が異なります。）

【標準施工手順】

- 養生：拡散防止のため、施工箇所に養生シート・飛散防止ネット等を用いて養生を施して下さい。
- ※剥離対象範囲以外は、ポリエチレンフィルム粘着テープ等で被覆養生して下さい。
- その他：換気口、空気取入口も剥離剤の蒸気を室内に吸い込む恐れがあるため、適切なフード養生をして下さい。
- 塗布：予備試験で確認した塗布量を守って刷毛や中毛ローラーを使用して均一に塗布して下さい。
- 放置：下記の放置時間及び予備試験で確認した時間、季節や気温を考慮して、軟化状態になるまで放置して下さい。
- 剥離：塗膜が軟化状態になったら、スクレーパー・ケレン棒・ワイヤーブラシ等で剥離（除去）を行って下さい。

		消防法	非該当
		労安法	特定化学物質
		P R T R 法	該当
塗膜種類	薄塗材（樹脂リシン）	複層塗材（アクリル系吹付タイル）	厚塗材（樹脂スタッコ）
塗布量	0.3～kg/m ²	0.5～kg/m ²	1.0～kg/m ²
放置時間	10 ～ 15分	15 ～ 20分	20 ～ 30分

※塗膜や剥離剤等はビニール袋等に入れて、法令・条例に従って処分して下さい。

＜取扱いは、下記の注意事項を守って下さい。詳細な内容が必要な際は、SDS（安全データシート）をご参照下さい。＞

1. 使用時は、保護手袋・保護眼鏡・前掛・ガスマスク等を使用して下さい。
2. キャップを開ける時に、ガスが噴出す事があります。顔を近づけないようにして徐々にキャップをゆるめガスを抜いて下さい。
3. 不燃性ですが、第二種有機溶剤に該当する溶剤を使用しています。有機溶剤中毒予防規則に従ってお取扱下さい。
4. 作業中、特に屋内では換気を十分に行ってください。また、溶剤のガスは空気より重いので、使用している所より下にいる人にも有機溶剤取扱中である事を通知し、表示も行って下さい。
5. 取扱中、万一皮膚に付いた場合はすぐに拭き取り、水洗いを行ってください。
6. 作業場所やその周辺に対して、飛散や接触する範囲にはポリエチレンフィルム等で養生を行ってください。
7. 直射日光や車内など高温となる場所には放置しないで下さい。
8. 通常の保管状態で半年以内にお使い下さい。なお、使い残しは元の缶に戻さないで下さい。
9. 廃材を排水溝や河川、土中等に流さないで下さい。
10. 廃棄処理は特別管理産業廃棄物で処分して下さい。

はくれ～るECO

- ・従来の塗膜剥離剤で採用されている塩素系有機溶剤（ジクロロメタン）を使用していない環境に対応した剥離剤です。
- ・アスベスト含有塗材に対して、飛散防止しながら剥離（除去）ができます。

【ご使用方法】

予備試験（適正確認）

塗膜の種類、構成、塗替回数、劣化状態、気象条件により、仕様が異なりますので必ず確認して下さい。（標準塗布量：0.5kg/m²）予備試験は可能であれば数ヶ所で行うことが望ましく、本施工と同様の手順で行って下さい。

【標準施工手順】

- 養生：拡散防止のため、施工箇所に養生シート・飛散防止ネット等を用いて養生を施して下さい。
- 塗布：予備試験で確認した塗布量を守って、刷毛や中毛ローラーを使用して均一に塗布して下さい。
- 放置：下記の放置時間及び予備試験で確認した時間、季節や気温を考慮して、軟化状態になるまで放置して下さい。
- 剥離：塗膜が軟化状態になったら、スクレーパー・ケレン棒・ワイヤーブラシ等で剥離（除去）を行って下さい。

		消防法	指定可燃物質：可燃性固体類
		労安法	非該当
		P R T R 法	非該当
塗膜種類	薄塗材（樹脂リシン）	複層塗材（アクリル系吹付タイル）	厚塗材（樹脂スタッコ）
塗布量	0.3～kg/m ²	0.5～kg/m ²	1.0～kg/m ²
放置時間	6 ～ 24時間	6 ～ 24時間	12 ～ 24時間

※塗膜や剥離剤等はビニール袋等に入れて、法令・条例に従って処分して下さい。

＜取扱いは、下記の注意事項を守って下さい。詳細な内容が必要な際は、SDS（安全データシート）をご参照下さい。＞

1. 取扱い作業は火気のない所で行って下さい。
2. 液が身体に付着すると危険なため、作業時には保護手袋、保護眼鏡を必ず着用して下さい。
3. 液が直接皮膚に触れないよう、十分注意しながら作業して下さい。
4. 使用中は風通しの良い場所か、十分な換気を行って下さい。
5. 取扱い後はよく手を洗って下さい。
6. 使用した器具は乾かないうちに水や溶剤で洗浄して下さい。
7. 作業場所やその周辺に対して、飛散や接触する範囲にはポリエチレンフィルム等で養生を行って下さい。
8. 直射日光や車内など高温となる場所には放置しないで下さい。
9. 通常の保管状態で半年以内にお使い下さい。なお、使い残しは元の缶に戻さないで下さい。
10. 廃材を排水溝や河川、土中等に流さないで下さい。
11. 廃棄処理は特別管理産業廃棄物で処分して下さい。

製品の情報や価格等につきましてはお問い合わせ下さい。



株式会社エコ・24

〒231-0031

神奈川県横浜市中区万代町1-2-12横浜関内Ⅲ2階

TEL:045-263-6224 FAX:045-319-6524

E-mail:info@eco24.jp