無石綿用　吹付ロックウール固化剤

水性タイプ

ハクリロックNEO

ロックウールをしっかり固化、 飛散を防止。

吹付ロックウールの繊維を強力に固化し、 解体・改修の粉じん飛散を防止します。



強力固化
繊維の奥まで浸透し
強固に固化

高浸透性
浸透した薬液が
長期安定

飛散防止
粉じんの飛散を
しっかり抑制

低圧電動噴霧器で吹付施工が可能

ISO5660 に準拠した発熱性試験 合格
（コーンカロリーメーター試験）

希釈倍率	使用量（目安）	乾燥時間（目安）	施工方法	性　状
水で 2-2.5倍	1.0-1.5 kg／㎡	24時間（20℃）	低圧電動噴霧器で吹付	●水性・低臭タイプ ●乳白色液体 ●不燃性　不燃材料 ISO5660 適合

用　途

- 吹付ロックウールの固化剤
- 解体・改修工事における飛散防止
- 粉じん抑制と作業環境の向上

使用方法

①表面の浮いた粉じんを除去する
②本製品を水で 2-2.5 倍に希釈する
③低圧電動噴霧器を担ぎ対象範囲に均一に吹き付ける
④使用範囲（1.0-1.5kg/ ㎡）を確保し表面が湿潤状態になるまで散布する
⑤自然乾燥させる（乾燥時間 24 時間・20℃）
※気温や湿度により乾燥時間はことなります。

免責事項

・本製品は劣化ロックウールの飛散防止・固化を目的とした補助材であり、完全な補修・補強は保証しない。
・施工後の落下防止効果・耐久性・性能維持について、当社は保証しない。
・下地状態・劣化度・含水率・施工環境・施工方法により、効果が発現しない場合がある。
・本製品の使用に起因する損害・事故・二次被害について、当社は責任を負わない。
・施工判断・施工方法・安全管理は施工者の責任とする。
・アスベスト含有建材への使用は禁止。使用による不具合・損害について当社は責任を負わない。
・製品仕様・性能値は参考値であり、特定用途への適合性は保証しない。

注意事項

・臭気が強い場合は、保護具（保護メガネ、手袋、防じんマスク等）を着用すること。
・施工中および乾燥中は、換気を十分に行うこと。
・屋内や直射日光の当たる場所に保管しないこと。皮膚や衣服に付着した場合は速やかに水で洗浄し、廃棄物は地方自治体の規定に従って処理すること。
・他の塗料・材料と混合しないこと。
・塗料や調合剤は密封し、5~35℃の範囲で保管すること。
・子供の手の届かないところに保管すること。

注意　警告

・皮膚刺激
・眼刺激
・吸入による有害性

本製品は無石綿用です。 アスベスト（石綿）含有建材には使用しないでください。

正味量
15kg

株式会社エコ・２４
〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番地 12　VORT 横浜関内Ⅲ2 階
TEL：045-263-6224（代表）　FAX：045-319-6524
info@eco24.jp https://www.eco24.jp/

施　工　手　順

安全で確実な施工のため以下の手順に従ってください。

事前処理

吹付ロックウールに浮きや剥離傾向がみられ、付着力の低下により落下の恐れがある部分は、事前に除去してください。



周辺養生

施工時の飛散や再付着を防止するため、必要箇所の周囲に養生シート等で保護を行ってください。



希　釈

本品を水で2-2.5倍に希釈してよく撹拌してください。



吹　付

低圧電動噴霧器を使用して対象面に均一に吹付施工してください。



自然乾燥

施工後は自然乾燥させて、２０℃で２４時間以上乾燥させてください。



成　分

主成分	合成樹脂（バインダー）、水、添加材
色	乳白色
ＰＨ	8.0～10.0（目安）
不燃性	不燃材料（ISO5660発熱性試験合格）
消防法	非危険物（指定可燃物に該当しない）

荷姿・保管方法

荷　姿	１５ｋｇ（一斗缶）
保　管	直射日光を避けて保管してください。 5～35℃程度の安定した温度で保管してください。 高温多湿や凍結の場所を避けて保管してください。 火気・熱源から離れた場所に保管してください。 使用後は必ずフタをしっかり密閉してください。

導入メリット

吹付ロックウールがあらわしになっている施設において落下による被害を防ぎます。

駐車場

車への傷・汚れを防止

小売店

商品の汚れを防止

飲食店

衛生問題のリスクを低減

公共施設・オフィス 等

景観維持・施設価値の向上

粉じんによる健康被害の軽減

粉じん飛散を抑制し、作業環境・利用環境を改善します。

鳥害・獣害の軽減

巣作りや糞害の原因となる粉じんの蓄積を抑制します。

長期敵な維持管理コストの低減

固化による劣化抑制で補修・清掃の頻度を減らします。

落下・粉じん・衛生リスクをまとめて解決。

販売元

株式会社　エコ・24
〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番地12　VORT 横浜関内Ⅲ２階
045-263-6224
045-319-6524
info@eco24.jp
https://www.eco24.jp/

総販売代理店

サンワ・リノテック株式会社
本社
〒551-0033
大阪市大正区北恩加島１丁目17番４号
TEL 06-6551-0024 / FAX 06-6554-1057

製造元　クリアライト工業株式会社　〒501-3944 岐阜県関市山田 1539－3　TEL0575-27-3051/FAX0575-27-3053